

## Erratum

Nussbaum, (K)ein Pfusch am Bau, 3. Auflage

ISBN 978-3-7093-0640-6

Seite 450



Abb. 216: So nicht! Auch ein Unterlagsbeton für eine Terrasse sollte dauerhaft sein. Eine gleichkörnige Kieslage wird sich setzen und stellt keine Sauberkeitsschicht dar. Vorteilhafter wäre eine verdichtete aufgetragene und gemischtkörnige Kies-Sand-Mischung, mit einer Körnung von 2–32 mm.



Abb. 217: So nicht! Bevor ein Lichtschacht montiert wird, muss immer das fertige und vor Feuchtigkeit geschützte Dünnputzsystem aufgebracht werden. Hier wurde auf den kapillarsaugenden Unterputz montiert. Putzschäden können die Folge sein.



Abb. 218: Wer die Baugrube nicht mit gemischtkörnigem Material füllt, darf sich über spätere Setzungen nicht wundern. Die Baugrube sollte in 100 cm tiefen Lagen verfüllt und Lage für Lage, beispielsweise mit einem Plattenrüttler, verdichtet werden.